

## Lieferprogramm

Sie befinden sich hier: Lieferprogramm > 1.4034 / 420

### Beschreibung von 1.4034

DIN 1.4034

X64Cr13

Alloy 420

Chirurgische Instrumente, Werkzeuge (Bohrer, Fräser usw.), Schraubendreher.

### Chemische Zusammensetzung von 1.4034

Cr	12,50 - 14,50
C	0,43 - 0,50
Si	≤ 1,00
Mn	≤ 1,00
P	≤ 0,040
S	≤ 0,030
Fe	rest

### Eigenschaften von 1.4034

<b>Geglüht</b>	<b>Spezifikationswerte</b>
Zugfestigkeit Rm	≤ 850 MPa
<b>Nach Härten</b>	<b>Spezifikationswerte</b>
Härte Rockwell HRC	52 - 54

### Lagerprogramm

Verschiedene Größen und Toleranzen auf Anfrage erhältlich.