

Lieferprogramm

Sie befinden sich hier: Lieferprogramm > Titan-15Mo

Beschreibung von Ti15- Mo

ASTM F2066

Wird verwendet in der medizinischen Industrie, hauptsächlich für dentale Anwendungen .

Chemische Zusammensetzung von Ti15- Mo

Mo	14.00-16.00
C	≤ 0.10
N	≤ 0.05
H	≤ 0.015
O	≤ 0,20
Fe	≤ 0,10
ti	Gleichgewicht

Eigenschaften von Ti15- Mo

geglüht	Typische Werte
Zugfestigkeit Rm	901 Mpa
Streckgrenze Rp 0,2	593 Mpa
Dehnung A	24 %
Härte Rockwell HRC	238-247

Lagerprogramm

Verschiedene Größen und Toleranzen auf Anfrage erhältlich.