

Lieferprogramm

Sie befinden sich hier: Lieferprogramm > 1.4034 / 420

Beschreibung von 1.4034

DIN 1.4034

X64Cr13

Alloy 420

Chirurgische Instrumente, Werkzeuge (Bohrer, Fräser usw.), Schraubendreher.

Chemische Zusammensetzung von 1.4034

Cr	12,50 - 14,50
C	0,43 - 0,50
Si	≤ 1,00
Mn	≤ 1,00
P	≤ 0,040
S	≤ 0,030
Fe	rest

Eigenschaften von 1.4034

Geglüht	Spezifikationswerte
Zugfestigkeit Rm	≤ 850 MPa
Nach Härten	Spezifikationswerte
Härte Rockwell HRC	52 - 54

Lagerprogramm

Verschiedene Größen und Toleranzen auf Anfrage erhältlich.